



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

## Мульти-смазка проникающая ВАЛЕРА ДОМА

ТУ 2389-038-45540231-2014(Марка «МС Валера home»)

### Техническое описание продукта

Проникающая смазка на синтетической основе предназначена для смазывания замков, петель и различных узлов трения. Возвращает подвижность фурнитуре и устраниет скрип надолго. Обладает водоотталкивающими свойствами и работает в широком диапазоне температур. Не воздействует на резину и пластик, не имеет резкого запаха. Домашний мастер Валера Дома поможет в мелком ремонте дома, на даче и автомобиле.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозольный баллон перед использованием держать при температуре выше +5°C, для обеспечения нужного напора струи.

- Перед применением встряхнуть флакон
- Нанести с расстояния 10-15 см.
- Излишки смазки удалить сухой ветошью или тканью.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Баллон не нагревать выше +40°C, беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Хранить в недоступном от детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании и проглатывании.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Маслянистая жидкость желтого цвета
Вязкость на вискозиметре ВЗ-4 при 20°C, сек	15
Температура вспышки, °C	205
Температура застывания, °C, не более	-50
Плотность кг/м3	980
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: Диаметр пятна износа при нагрузке 20кгс при 20°C в течение 1часа, мм не более	0,35

### СОСТАВ:

базовое синтетическое масло>50, антифрикционные добавки <5%, ингибитор коррозии <5%, углеводородный пропеллент(пропан-бутан)<30%.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом помещении при температуре от -30°C до + 40°C в недоступном для детей месте.