

Моторное масло VMPAUTO 0W-30 SP GF-6A A7/B7

ТУ 20.59.41-052-45540231-2025

Техническое описание продукта

Синтетическое универсальное моторное масло на основе смеси полиальфаолефинов(ПАО), высокоочищенного масла VHVI, алкилированных нафталинов(АН) и эфиров. Имеет в составе улучшенный пакет присадок, предназначенный для самых современных автомобилей и обеспечивающий максимальную энергоэффективность и высокий уровень защиты ДВС от износа.

Преимущества:

- Высокая защита двигателя от износа;
- Снижает вероятность LSPI, предотвращает детонацию;
- Улучшенные низкотемпературные свойства, обеспечивающие уверенный пуск зимой;
- Устойчивость к старению и образованию отложений;
- Низкий угар благодаря наличию алкилированных нафталинов(АН);
- Совместимо с маслами других производителей с аналогичными допусками.

Соответствует допускам автопроизводителей:

API SP
ACEA A7/B7
ILSAC GF-6A
GM DEXOS1 GEN3
RENAULT RN 0700

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+ P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить

промывание глаз. P332+P311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.
P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Класс вязкости согласно SAE	0W-30	SAE J 300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³	ASTM D 4052
Вязкость при 40°C	47,0 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	9,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при -35 °C (CCS)	5700 мПа*с	ASTM D 5293
HTHS-вязкость (при температуре 150°C)	3,0 мПа*с	ASTM D 4683
Индекс вязкости	199	ASTM D 2270
Температура застывания	-48 °C	ASTM D97
Испаряемость NOACK	12,1	ASTM D5800
Температура вспышки	225 °C	ASTM D92
Зольность сульфатная	0,89%	ASTM D 874
Щелочное число	9,1	ASTM D 2896
Пенообразование 24/94/24 °C, не более	5/30/10 мл	ASTM D 892
Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более	3,0%	ASTM D 7901

УПАКОВКА:

Канистры 1, 4, 5, литров; бочка 60, 210 литров